

# EMONIT MV



Emonit MV je průmyslovou emulzní trhavinou vyráběnou na místě prostřednictvím mobilní výrobní jednotky.

Trhavinu lze používat pouze na povrchu pro trhací práce v nevybušném prostředí.

Emonit MV je vodovzdorný do max. tlaku 0,2 MPa při expozici do max. 48 hodin a teploty max. 75 °C.

Struktura materiálu je plastická, barva bílá až šedá.

## ZÁKLADNÍ PARAMETRY

Parameter	Jednotka	Hodnota
Minimální detonační rychlost	m/s	3 600
Hustota	g/cm <sup>3</sup>	0,8 - 1,25
Teplotní rozmezí použití		od -20 do +50 °C

Výrobky splňují požadavky Směrnice 93/15/EHS.  
Výrobky jsou na trhu povoleny CE certifikáty  
č. 1395-011/2017.