

# EMONIT 1



Emonit 1 je průmyslová emulzní trhavina kašovitě až těstové konzistence a bílé až světle žluté barvy. Tato povrchová trhavina je směsí emulzní matrice a skleněných mikrokuliček. Trhavina je náložkována do PE fólie o  $\varnothing$  65 nebo 75 mm. Minimální hmotnost náložky je 2000 g.

## TECHNICKÉ PARAMETRY

Parametr	Jednotka	Hodnota
Tepelná stabilita	-	bez reakce
Citlivost ke tření, min.	N	360
Citlivost k nárazu, min.	J	50
Detonační rychlost, min.	m/s	5 100
Sypká hmotnost	g/cm <sup>3</sup>	1,0-1,2
Výbuchové teplo, min.	kJ/kg	2 800
Výbuchová teplota, min.	°C	2 300
Měrný objem zplodin výbuchu	dm <sup>3</sup> /kg	800

## BALENÍ

**V krabici:** 20 kg  
**Na paletě:** 500 kg

VÝROBCE:  
STV MINING S.R.O.  
VÝROBNÍ ZÁVOD RATAJE U KROMĚŘÍŽE  
767 01 KROMĚŘÍŽ  
ČESKÁ REPUBLIKA

INFO@STVMINING.CZ  
WWW.STVMINING.CZ